

# 浙江速生杉木物理力学性质的研究\*

杨云芳 马灵飞 俞友明

(浙江林学院, 临安 311300)

王仁东 周迎春

(浙江省开化县林场) (浙江省庆元县林场)

**摘要** 速生杉木的材性逊于非速生杉木。气干密度  $0.345 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ , 体积干缩系数 0.444%, 顺纹抗压强度 28.0 MPa, 静力弯曲强度 57.0 MPa, 静力弯曲弹性模量 8.5 GPa。

**关键词** 杉木, 速生材, 木材物理性质, 木材力学性质, 浙江

**中图分类号** S718.2

70年代以来, 浙江省投入了大量的资金营造杉木(*Cunninghamia lanceolata*)速生丰产人工林, 增加木材产量。据1987年的统计, 杉木速生丰产人工林已占浙江省森林面积的20%以上<sup>[1]</sup>。如开化县杉木速生丰产林已占全县用材林面积的49.01%, 蓄积量占17.66%<sup>[2]</sup>。目前这些杉木速生丰产人工林已相继开始采伐, 缓解了木材供需矛盾。本研究对浙江省林业重点县——庆元、开化和临安的速生杉木的物理力学性质进行了测试和分析, 为速生杉木的有效合理利用提供科学理论依据。

## 1 试材和方法

### 1.1 试材采集

样木采集按 GB 1927 木材物理力学试材采集方法的规定进行。本试验选用浙江省庆元县隆宫林区、开化县华埠二林场和临安县玲珑林场的速生杉木作为试验材料。采伐样木 3 地各 5 株。野外采集记录见表 1, 样木各调查因子见表 2。

### 1.2 试验方法

所采 15 株样木运回实验室后, 随即锯成 5 cm 厚的中心板和边板, 然后在板与板之间插入竹条, 以便气干。

试材气干后进行试件制作。试件制作及试验方法均按 GB 1928~1943 木材物理力学试验方法的有关规定进行。除顺纹抗拉强度在 LJ-1000 材料试验机上测试外, 其余各项力学性质测试均在济南材料试验机厂制造的 4 t 木材万能力学试验机上进行。15 株试件共制得标准的

收稿日期: 1996-07-09

\*浙江省自然科学基金资助项目

**表1 样木采集记录表**  
Table 1 Record of the collected sample trees

采集点	海拔 /m	坡度 /°	坡向	土壤类型	林分组	繁殖方法	树龄 /a
① 庆元	780	25	东	黄壤	人工	实生	21
② 开化	190	20	东北	红壤	人工	实生	21
③ 临安	76	28	东北	红壤	人工	实生	17
平均树高 /m	平均胸径 /cm	单位面积 蓄积量 / $m^3 \cdot hm^{-2}$	年平均 蓄积量 / $m^3 \cdot hm^{-2}$	郁闭度	采集株数	主要病虫害	
① 17.7	20.55	384.60	18.30	0.8	5	无	
② 14.4	15.38	224.10	10.65	0.8	5	无	
③ 14.6	17.73	300.45	17.70	0.9	5	少量炭疽病	

采集日期：庆元1995年10月23日，开化1995年9月19日，临安1995年12月2日

**表2 样木登记表**  
Table 2 Registration of the sample trees

样木 编 号	胸高直径/cm		伐根处 年轮数	树龄 /a	树高/m		试材 编 号	截 高 /m	小头去皮直径/cm	
	最大	最小			全高	枝下高			最大	最小
A 1	20.7	20.2	21	21	14.8	1.82	A 11	1.3~3.3	17.6	16.8
							A 12	5.3~7.3	12.9	12.9
							A 13	9.3~11.3	7.6	7.1
							A 21	1.3~3.3	17.8	16.8
							A 22	5.3~7.3	15.3	14.6
A 2	21.4	19.0	21	21	17.8	10.5	A 23	9.3~11.3	11.5	11.2
							A 31	1.3~3.3	18.0	17.2
							A 32	5.3~7.3	15.7	15.2
A 3	21.5	20.7	21	21	18.3	4.4	A 33	9.3~11.3	11.6	11.4
							A 41	1.3~3.3	18.3	17.5
							A 42	5.3~7.3	15.5	15.3
A 4	20.5	20.5	21	21	19.3	11	A 43	9.3~11.3	13.0	12.7
							A 51	1.3~3.3	18.4	18.1
							A 52	5.3~7.3	16.3	15.5
A 5	20.5	20.5	21	21	18.3	7.15	A 53	9.3~11.3	11.4	11.1
							B 11	1.3~3.3	15.1	14.8
							B 12	5.3~7.5	11.6	11.3
B 1	16	16	21	21	14.1	5.3	B 13	9.3~11.3	5.6	5.6
							B 21	1.3~3.3	14.4	13.8
							B 22	5.3~7.3	10.8	9.9
B 2	16.2	15.6	21	21	13.1	2.5	B 23	9.3~11.3	3.0	3.0
							B 31	1.3~3.3	14.4	13.8
							B 32	6.3~7.3	12.1	11.1
B 3	16.3	15.0	21	21	17.4	6.7	B 33	9.3~11.3	8.1	7.9
							B 41	1.3~3.3	13.3	12.4
							B 42	5.3~7.3	10.5	10.4
B 4	15.4	14.8	21	21	15.3	10.0				

续表

样木 编 号	胸高直径/cm			伐根处 年轮数	树 龄 /a	树 高 /m		试 材 编 号	截 取 高 度 m/	小头去皮直径/cm	
	最 大	最 小	全 高			枝下高				最 大	最 小
B 5	14.5	14.0	21	21	12.1	6.1	B 43	9.3~11.3	6.6	6.5	
							B 51	1.3~3.3	13.3	12.4	
							B 52	5.3~7.3	9.0	8.7	
							B 53	9.3~11.3	1.7	1.7	
							C 11	1.3~3.3	16.4	15.4	
							C 12	5.3~7.3	13.7	12.7	
C 1	20.0	17.8	17	17	14.3	8.0	C 13	9.3~11.3	8.7	8.4	
							C 21	1.3~3.3	15.2	14.9	
							C 22	5.3~7.3	12.3	11.6	
							C 23	9.3~11.3	8.2	7.6	
							C 31	1.3~3.3	15.8	15.8	
							C 32	5.3~7.3	12.8	11.8	
C 2	16.0	15.5	17	17	14.5	8.3	C 33	9.3~11.3	9.0	6.6	
							C 41	1.3~3.3	19.2	16.2	
							C 42	5.3~7.3	14.3	13.3	
							C 43	9.3~11.3	9.5	7.5	
							C 51	1.3~3.3	17.3	16.8	
							C 52	5.3~7.3	12.3	11.3	
C 3	19.0	16.5	17	17	14.8	8.6	C 53	9.3~11.3	8.1	7.0	
C 4	19.5	18.5	17	17	15.0	9.0					
C 5	18.0	16.5	17	17	14.2	8.2					

样木编号: A<sub>i</sub>为庆元, B<sub>i</sub>为开化, C<sub>i</sub>为临安

试件1 201个, 进行了2 491次各项物理力学性质试验。

## 2 试验结果与分析

### 2.1 浙江速生杉木物理力学性质

实测数据按国家标准所规定的方法进行统计整理, 除冲击韧性和抗劈力外, 其余力学性质指标均换算成含水率15%时的数值。浙江速生杉木物理力学性质试验结果见表3。

### 2.2 浙江速生杉木物理力学性质指标及评价

**2.2.1 物理性质指标等级** 木材气干密度是衡量木材物理性质的最佳指标。根据木材密度的品质等级5级划分法<sup>[3]</sup>, 浙江速生杉木的气干密度为0.345 g·cm<sup>-3</sup>, 属“很小”一级。

根据木材体积干缩系数5级划分法<sup>[3]</sup>, 浙江速生杉木的干缩系数为0.444%, 属“小”一级, 表明其尺寸和体积稳定性较好, 木材干缩较均匀, 不易发生翘曲和开裂。

**2.2.2 力学性质指标等级** 根据木材各种强度的品质等级划分标准<sup>[3]</sup>, 浙江速生杉木的顺纹抗压强度、静力弯曲强度和顺纹抗剪强度都属“低”一级, 静力弯曲弹性模量属“甚低”一级, 冲击韧性属“中等”一级。

**2.2.3 顺纹抗压和静力弯曲强度** 浙江速生杉木的顺纹抗压强度与静力弯曲强度之和为85 MPa, 小于108 MPa。根据木材的顺纹抗压强度与静力弯曲强度的总和将木材分为3类<sup>[3]</sup>, 浙江速生杉木属“低强度”的树种这一类。如以顺纹抗压和静曲强度之和来划分木材品质系数等级<sup>[3]</sup>, 则浙江速生杉木属“品质系数低”的树种。

表3 浙江速生杉木的物理力学性质

Table 3 Phys-mechanical properties of fast-growing Chinese fir wood from Zhejiang

试验项目	试样数 (n)	平均值 ( $\bar{x}$ )	标准差 (S)	标准误差 ( $S_{\bar{x}}$ )	变异系数/% (V)	准确指数/% (P)
气干密度/g·cm <sup>-3</sup>	90	0.345	0.034	$3.58 \times 10^{-3}$	9.86	1.04
基本密度/g·cm <sup>-3</sup>	90	0.280	0.027	$4.93 \times 10^{-3}$	9.64	1.76
含水率/%	90	18.3	0.771	0.081	4.21	0.44
干缩率/%	径向 90 弦向 90 体积 90	2.5 5.2 8.2	0.661 1.050 1.61	0.070 0.111 0.170	26.44 20.59 19.63	2.80 2.17 2.07
干缩系数/%	弦向 90 体积 90	0.279 0.444	6.38 9.98	0.672 1.052	22.62 22.43	2.38 2.36
湿胀性/%	径向 90 弦向 90 体积 90	4.1 8.6 14.6	1.03 1.41 2.44	0.109 0.149 0.257	25.12 16.40 16.83	2.65 1.73 1.77
吸水性/%	90	238	28.93	3.049	12.16	1.28
顺纹抗压强度/MPa	90	28.0	3.89	0.41	13.94	1.47
静力弯曲强度/MPa	120	57.0	10.13	0.92	17.74	1.61
静力弯曲弹性模量/GPa	120	8.5	1.42	0.15	16.71	1.76
顺纹抗剪强度/MPa	径面 90 弦面 89	5.0 5.4	1.73 1.70	0.18 0.18	34.60 32.08	3.60 3.40
横纹局部抗压强度/MPa	径向 87 弦向 90	3.1 3.3	0.81 0.72	0.087 0.076	26.13 21.82	2.81 2.30
横纹全部抗压强度/MPa	径向 90 弦向 89	1.7 1.8	0.43 0.49	0.045 0.051	26.88 25.79	2.81 2.86
顺纹抗拉强度/MPa	98	56.1	14.01	1.42	24.75	2.51
冲击韧性/kJ·m <sup>-2</sup>	90	45.4	19.60	2.10	46.56	4.99
抗剪力/kN·m <sup>-1</sup>	径面 89 弦面 89	4.8 5.8	0.84 1.04	0.09 0.10	17.87 17.63	1.91 1.69

### 2.3 浙江速生杉木的各向异性

2.3.1 径向弦向差异 根据浙江速生杉木的径向弦向差异指标分析表明：横纹抗压强度弦向大于径向，顺纹抗剪强度弦面大于径面，抗剪力弦面大于径面。浙江速生杉木材性指标径向弦向差异统计见表4。

2.3.2 差异干缩 差异干缩是指弦向径向收缩的差异。二者的差别越大，木材发生干裂和翘曲的可能性也越大。浙江速生杉木的弦缩与径缩之比值2.04。根据木材不均匀干缩的等级5级划分法<sup>[3]</sup>，此值属“中”一级。

2.3.3 浙江速生杉木径向弦向差异显著性检验 对于浙江速生杉木径向弦向强度平均数进行差异显著性判别，使用t检验法，检验结果如表5。

表4 浙江速生杉木的径向  
弦向材性差异

Table 4 Difference between radial  
properties and tangential ones  
of fast-growing Chinese fir  
wood from Zhejiang

性质指标	径向弦向差异/%
横纹全压	18.47
横纹局压	6.45
抗剪力	25.53
顺纹抗剪强度	6.00

表 5 浙江速生杉木的径向弦向材性差异显著性检验

Table 5 Examination of singnificance of the difference between radial properties and tangential ones of fast-growing Chinese fir wood from Zhejiang

径向弦向强度种类	<i>t</i>	<i>t</i>	< <i>t<sub>0.05</sub></i>	差异显著性
横纹局压	175	0.660	<i>t</i>  < <i>t<sub>0.05</sub></i>	△
横纹全压	177	1.664	<i>t</i>  < <i>t<sub>0.05</sub></i>	△
顺纹抗剪	177	0.444	<i>t</i>  < <i>t<sub>0.05</sub></i>	△
抗劈力	176	3.211	<i>t</i>  < <i>t<sub>0.05</sub></i>	**

注: △表示差异不显著, \*\*表示差异极显著

结果表明: 浙江速生杉木横纹局压强度、横纹全压强度和顺纹抗剪强度径向弦向差异不显著, 抗劈力径向弦向差异极显著。

## 2.4 浙江速生杉木材性比较

2.4.1 不同地区速生杉木材性比较 庆元、开化和临安3地各5株速生杉木物理力学性质试验结果见表6。

表 6 浙江不同地区速生杉木的物理力学性质

Table 6 Phys-mechanical properties of fast-growing Chinese fir wood from the different places of Zhejiang

试 验 项 目	庆 元	开 化	临 安	
密 度/g·cm <sup>-3</sup>	基 本 气 干	0.282 0.347	0.292 0.360	0.265 0.327
含 水 率/%		18.2	18.1	18.6
干 缩 率/%	径 向 弦 向 体 积	2.4 5.1 8.1	2.9 5.8 9.3	2.2 4.6 7.3
干缩系数/%	径 向 弦 向 体 积	0.131 0.275 0.441	0.157 0.310 0.513	0.119 0.251 0.378
湿 胀 性/%	径 向 弦 向 体 积	3.9 8.5 13.9	4.6 9.1 15.7	3.9 8.3 14.1
顺纹抗压强度/MPa		29.8	29.1	25.0
静力弯曲强度/MPa		62.5	59.5	49.1
静力弯曲弹性模量/GPa		9.2	8.8	7.5
顺纹抗剪强度/MPa	径 面 弦 面	5.2 5.3	4.8 5.5	4.9 5.4
横纹局部抗压强度/MPa	径 向 弦 向	3.3 3.5	3.3 3.6	2.7 2.9
横纹全部抗压强度/MPa	径 向 弦 向	1.7 2.0	1.7 1.9	1.6 1.6
顺纹抗拉强度/MPa		57.2	60.2	52.0
冲击韧性/kJ·m <sup>-1</sup>		48.0	46.1	42.1
抗 劈 力/kN·m <sup>-1</sup>	径 面 弦 面	4.6 6.1	4.8 5.5	4.9 5.8

从表6可看出：不同地区速生杉木的物理力学性质存在差异。3地速生杉木物理性质主要指标气干密度、干缩系数和湿胀性均为开化大于庆元，庆元大于临安。力学性质除抗剪力一项外，其余各项都以临安最低。顺纹抗压强度、静力弯曲强度和静力弯曲弹性模量均以庆元最高，开化的介中，其余各项力学性质指标庆元和开化相近。分析表明：庆元和开化产地不同树龄相同的速生杉木物理力学性质差异不大，而庆元和开化21年生的速生杉木材性明显优于临安17年生的速生杉木。

**2.4.2 与非速生杉木的材性比较** 速生与非速生杉木的物理力学性质<sup>[4]</sup>见表7。为了便于比较，现将非速生杉木的各项材性指标定为100%，分别计算出速生杉木的各项材性指标的百分比加以评价。

**表7 速生与非速生杉木的材性比较**

Table 7 Comparison of wood properties between fast-growing Chinese fir and common Chinese fir

树种产地	密度		干缩不均匀性和干缩系数				顺纹抗压强度/MPa	静力弯曲		
	气干密度/g·cm <sup>-3</sup>	等级	干缩系数/%		干缩不均匀性等级	体积干缩系数/%		强度/MPa	弹性模量/GPa	
			径向	弦向						
①速生杉木 浙江	0.345	很小	0.135	0.279	中	0.444	小	28.0	57.0 8.5	
②非速生杉木 安徽歙县	0.394	小	0.115	0.257	中	0.391	小	37.5	72.2 9.2	

  

树种产地	顺纹抗压强度和静曲强度总等级	顺纹抗剪强度/MPa		横纹抗压强度/MPa				顺纹抗冲击抗剪强度/kN·m <sup>-1</sup>			
		径面	弦面	局部		全部		拉强度/MPa	韧性/kJ·m <sup>-2</sup>	径面	弦面
				径向	弦向	径向	弦向				
①速生杉木 浙江	不高	5.0	5.4	3.1	3.3	1.7	1.8	56.1	45.4	4.8	5.8
②非速生杉木 安徽歙县	高	5.9	6.1	3.7	4.2	2.7	3.1	77.5	24.3	5.8	6.5

从表7可知：浙江速生杉木的气干密度为非速生杉木的88%，径向弦向和体积干缩系数分别为117%，109%和114%。气干密度和干缩不均匀性等级，速生杉木均比非速生杉木低一级，体积干缩等级同属“小”一级。速生杉木的顺纹抗压强度、静力弯曲强度和静力弯曲弹性模量分别为非速生杉木的75%，79%和92%。顺纹抗压强度和静力弯曲强度之和速生杉木为85 MPa，属强度不高一类，非速生杉木为109.7 MPa，属高强度一类。径面和弦面的顺纹抗剪强度分别为非速生杉木的85%和89%。径向和弦向横纹局部抗压强度分别为非速生杉木的84%和79%。径向和弦向横纹全部抗压强度分别为非速生杉木的63%和58%。顺纹抗拉强度和冲击韧性分别为非速生杉木的72%和187%。径面和弦面的抗剪力分别为非速生杉木的83%和89%。

### 3 结语

浙江速生杉木物理力学性质均值为气干密度0.345 g·cm<sup>-3</sup>，体积干缩系数0.444%，顺纹抗压强度28.0 MPa，静力弯曲强度57.0 MPa，静力弯曲弹性模量8.5 GPa，径向和弦面顺纹抗剪强度5.0 MPa和5.4 MPa，径向和弦向横纹局部抗压强度3.1 MPa和3.3 MPa，径向和

弦向横纹全部抗压强度1.7 MPa 和1.8 MPa，冲击韧性 45.4 kJ/m<sup>2</sup>，径面和弦面抗剪力 4.8 N·m<sup>-1</sup> 和5.8 N·m<sup>-1</sup>。浙江速生杉木径向弦向差异不显著。相同树龄不同产地速生杉木的材性指标差异不大。

浙江速生杉木的物理力学性质逊于非速生杉木的物理力学性质，尤其是各种强度指标明显地低于非速生杉木。浙江速生杉木不宜用作强度要求较高的承重结构的构件。但它也具有非速生杉木的优点，材质轻，韧性较好，木材纹理通直，结构均匀，抗虫耐腐，干缩小，翘曲开裂程度较轻，仍具有广泛的用途。

**致谢** 本文承田荆祥教授(本基金项目主持人)审阅。徐英式、赵永红参加了部分试验工作。在此深表谢意。

### 参 考 文 献

- 1 孙源和. 浙江省森林资源概况与动态浅析. 浙江林业科技, 1987, 7(3): 2~16
- 2 王仁东, 周国模, 林生明. 开化县杉木基地林经济效益分析. 浙江林学院学报, 1991, 8(3): 271~280
- 3 尹思慈. 木材品质和缺陷. 北京: 中国林业出版社, 1990. 19~60
- 4 成俊卿. 木材学. 北京: 中国林业出版社, 1985. 1258

Yang Yunfang (Zhejiang Forestry College, Lin'an 311300, PRC), Ma Lingfei, Yu Youming, Wang Rendong, and Zhou Yingchun. Wood Properties of Fast-growing Chinese Fir from Zhejiang. *J Zhejiang For Coll*, 1996, 13(4):371 ~377

**Abstract:** The wood properties of fast-growing Chinese fir were worse than the ones of common Chinese fir. For the former, air-drying density was 0.345g·cm<sup>-3</sup>, volumetric shrinkage coefficient was 0.444%, compressive strength parallel to the grain, rupture strength in static bending and elastic modulus in static bending was 28.0 MPa, 57.0 MPa and 8.5 GPa respectively.

**Key words:** *Cunninghamia lanceolata* (Chinese fir); fast growing wood; physical properties of wood; mechanical property of wood; Zhejiang